

Чек-лист № 2

Во время работы

БЕЗОПАСНОЕ СМЕШИВАНИЕ

- ☐ Таймер запущен (чтобы следить за жизнеспособностью смеси)
- ☐ Компоненты точно взвешены в указанной пропорции (по объёму, только если производитель прямо это указывает); весы обнулены с пустым стаканом
- ☐ Компоненты влиты медленно и аккуратно, без брызг
- ☐ Смесь тщательно перемешана в течение 3 мин (метод 3-3), если производитель не указывает иное
- ☐ Смесь перелита в чистый сухой многоразовый стакан (метод двух стаканов)
- ☐ Смесь снова перемешана 3 мин по таймеру
- ☐ Остатки со дна и стенок стакана тщательно вмешаны
- ☐ Спокойные круговые движения, чтобы не было пузырьков
- ☐ Температура смеси под контролем

БЕЗОПАСНАЯ ЗАЛИВКА

- ☐ Заливка равномерная и контролируемая, толщина слоя соблюдена
- ☐ Поверхности во время заливки не касались
- ☐ В зоне заливки нет пыли и частиц
- ☐ Заливка всё время работы под наблюдением; в экстренной ситуации ваша безопасность важнее
- ☐ Послойная заливка: нужные интервалы выдержаны
- ☐ Саморазогрев смеси под пристальным контролем
- ☐ Инструменты после работы лежат на силиконовом коврике или на подносе
- ☐ Проливы убраны сразу, чтобы не осталось следов и ничего не прилипло
- ☐ Пузыри удалены целенаправленно, напр., строительным феном, но без перегрева

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОСТОЯННО

- ☐ Перчатки меняются сразу при загрязнении, износе или проколе
- ☐ Вентиляция работает непрерывно и эффективно
- ☐ Сквозняки под контролем, чтобы не поднималась пыль
- ☐ При сомнениях сразу прекратите работу и пересмотрите меры защиты